

JEMBER - pantalon

<p>Descriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 poches larges à l'avant, • double poche postérieure avec patte fermée par snap, • jambes et genoux à coupe ergonomique, • passant porte-marteau, • poche latérale droite fermée par snap, • poche latérale gauche à double ouverture (fermeture avec velcro et zip), • tissu très élastique, • disponible en sachet individuel (V567-0) et/ou en box (V567-1). 		
<p>Manutention</p>	<p>Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène ; Séchage à l'ombre; Séchage à tambour rotatif possible – Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C).</p> 	<p>Cod.prod.</p>	<p>V567-0-00 beige/noir V567-0-01 avion/noir V567-0-02 bleu navy/noir V567-0-03 taupe/noir V567-0-04 anthracite/noir V567-0-05 noir/noir</p>
<p>Normes</p>		<p>EN ISO 13688:2013</p>	
<p>Tailles</p>		<p>38 - 58</p>	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	<i>Méthode du test</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Résultat obtenu</i>	<i>Valeur minimum requise/ range</i>
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% coton 37% polyester 3% élasthanne	
	EN ISO 12127	Poids par unité de zone	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	OEKO-TEX [®] Standard 100	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	OEKO-TEX [®] Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (40°C)	Chaîne: -1.3% Trame: 0.9%	± 3 %

ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i>	4-5		1-5
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i>	4-5		1-5
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i>	Acide 4-5	Alcalines 4-5	1-5
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 3-4		1-5
EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C) <i>Changement de couleur:</i>	sec: 4-5 humide: 4-5		1-5
ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière <i>Changement de couleur:</i>	4		1-5
EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1600 N trame: 620 N		
EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 44 N trame: 51 N		
ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus avec la méthode Martindale	>30000		