



Classe de protection : S3  
SRC  
Pointures : 35-47  
Chaussant : 12  
Poids : 610 gr(le pied)

## FICHE TECHNIQUE LEGEND

**Description du modèle** Chaussure haute en cuir pleine fleur lisse, couleur noir, doublure 100% polyester, semelle anti-perforation non métallique HRP, semelle de propreté Light & Soft, antistatique et respirant, semelle de contact en polyuréthane bi-densité résistante aux flexions et aux abrasions, anti-glissement, antistatique.

**Plus** semelle intercalaire étudiée dans sa densité afin d'obtenir une meilleure souplesse et améliorer le confort.

**Emplois conseillés** : BTP, Charpenterie, travaux légers, industrie mécanique ; logistique ; professionnels/artisans ; services de coopérative

**Précaution et entretien de la chaussure** : traiter régulièrement le cuir (tous les jours), nettoyer la semelle de contact et la tige sans utiliser des matériaux agressifs qui pourraient sans compromettre la qualité, la sécurité et la durée de vie de la chaussure. Sécher dans un lieu aéré en dehors des sources de chaleur.



Chaussure complète	Norme	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requis EN ISO 20345
<b>Protection des doigts</b> : coquille Top Composite résistant au choc de 200 J	5.3.2.3	Résistance au choc	mm	15,0	>= 14
	5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	15,5	>= 14
<b>Semelle anti perforation HRP</b> : semelle HRP non métallique avec des couches de fibre à haute ténacité, céramisées et soumis au traitement au plasma	6.2.1.1	Résistance à la perforation	N	1.100	>= 1.100
<b>Chaussure antistatique : capacité</b> de dissipation de la charge électrostatique	6.2.2.2	Résistance électrique			
		Dans un milieu humide	MOhm	324	>= 0,1
		Dans un milieu sec	MOhm	786	<= 1000
<b>Capacité d'absorption de l'énergie dans la zone du talon</b>	6.2.4	Absorption de l'énergie dans la zone du talon	J	32,0	>= 20
<b>Tige</b> : Cuir fleur lisse, couleur noir, épaisseur 2,0 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	1,0	>= 0,8
		Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup>	16,8	>= 15
	5.4.3	Charge de déchirure	N	199	>= 120
<b>Doublure antérieure</b> : Doublure pour embout en tissu non tissu, couleur grise	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	3,4	>= 2
		Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup>	30,2	>= 20
	5.5.1	Charge de déchirure	N	30	>= 15
	5.5.2	Résistance à l'abrasion (sec)	cycles	Non trous	25.600
	Résistance à l'abrasion (humide)	cycles	Non trous	12.800	
<b>Doublure arrière</b> : 100% polyester travaillée à nid d'abeille, respirant, résistante aux abrasions, couleur grise	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	6,8	>= 2
		Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup>	54,4	>= 20
	5.5.1	Charge de déchirure	N	25	>= 15
	5.5.2	Résistance à l'abrasion (sec)	cycles	Non trous	51.200
	Résistance à l'abrasion (humide)	cycles	Non trous	25.600	
<b>Première de montage</b> : Anti perforation en tissu HRP, résistant aux perforations	5.7.3	Absorption de l'eau	Mg/cm <sup>2</sup>	78	>= 70
		Dé absorption de l'eau		99%	>= 80%
<b>Semelle de marche</b> : Polyuréthane bi-densité, résistante aux flexions et aux abrasions, anti-glissement, antistatique. Mélange étudié dans la densité afin d'améliorer la souplesse a toute avantage du confort.	5.8.2	Charge de déchirure	kN/m	11,5	>= 8
	5.8.3	Résistance à l'abrasion	mm <sup>3</sup>	50	<= 150
	5.8.4	Résistance aux flexions	mm	1,5	<= 4
	5.8.5	Hydrolyse	mm	2,5	<= 6
	6.4.5	Résistance aux hydrocarbures	%	-0,6%	<= 12%
	A1:2007 (SRC)	Résistance au glissement sur la céramique	plane	0,43	>= 0,32
		avec eau et détergent	incliné	0,40	>= 0,28
	Résistance glissement sur l'acier avec glycérine	plane	0,21	>= 0,18	
		incliné	0,15	>= 0,13	

Colorants azoïques: les colorants azoïques, interdits par le règlement 1907/2006/CE Annexe XVII (méthode UNI EN 14362-1:2004 – Textiles)

(SRC)	avec eau et détergent	inclinée	$\geq 0,40$	$\geq 0,28$
	Résistance glissement sur l'acier avec glycérine	plane	$\geq 0,18$	$\geq 0,18$
		inclinée	$\geq 0,15$	$\geq 0,13$

---